

Anexo I Tabela Características do Tecido

TABELA1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TECIDO

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO		
DADOS FÍSICOS		
% ALGODÃO¹ <i>(+ / - 3% por componente, Conforme ficha técnica do produtor</i>	30% mínimo	AATCC-20 e 20*
% POLIESTE¹ <i>(+ / - 3% por componente, Conforme ficha técnica do produtor</i>	65% mínimo	AATCC-20 e 20*
TÍTULO URDUME	21 mínimo	NBR 13216
TÍTULO TRAMA	12 Mínimo	NBR 13216
ARMAÇÃO	TELA, 1X1	NBR 12546
DENSIDADE URDUME <i>(+ / - 2 fios) Conforme ficha técnica do produtor</i>	36 FIOS POR CM mínimo	NBR 10588
DENSIDADE TRAMA <i>(+ / - 2 fios) Conforme ficha técnica do produtor</i>	18 FIOS POR CM mínimo	NBR 10588
GRAMATURA (+ / - 5%) <i>Conforme ficha técnica do produtor</i>	210 mínimo	NBR 10591
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (TRAMA) <i>) Valor mínimo</i>	28 kgf	NBR 11912
RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (URDUME) <i>Valor mínimo</i>	57 kgf	NBR 11912
RESISTÊNCIA AO RASGO (TRAMA) <i>Valor mínimo</i>	3,2 Kgf	ASTM D2261
RESISTÊNCIA AO RASGO (URDUME) <i>Valor mínimo</i>	3,2 Kgf	ASTM D2261
DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO - TRAMA	5mm mínimo	
DIMENSÕES INTERNAS DO EFEITO QUADRICULADO - URDUME	5mm mínimo	
ESTABILIDADE DIMENCIONAL	ATE 3%	NBR 10320
TENDÊNCIA A FORMAÇÃO DE PILLING	MÍNIMO 4	ISSO 12945 e ASTMD 4970/07
CARACTERÍSTICAS DE ENCOLHIMENTO		
Lavagem Caseira NBR 10320 (após 5 ciclos)	Trama	Máximo de 3%
	Urdume	Máximo de 3%
¹NÃO SERÃO ACEITOS OUTROS COMPONENTES		

Anexo II Característica da Cor

TABELA2
CARACTERÍSTICAS DA COR – CINZA BM

Avaliação	Normas	Resultados	
Solidez da cor à Lavagem III A (industrial)	AATCC 61 (3A)	Transferência 4-5	Mínima
		Alteração 4	
Solidez ao Cloro	NBR ISO 105 C06 - D3M	Alteração 4	Mínima
Solidez da Cor à luz (40 Horas)	ISO 105 B02/2007	Alteração 3-4	Mínima
Solidez da Cor à fricção	ISO NBR 105 X 12	Úmido 3-4	Mínima
		Seco 4-5	
Solidez da cor à ação do ferro de passar quente	NBR 10188	Úmido Alteração 4 Transferência 4-5	Mínima
		Seco Alteração 4-5	
Solidez ao suor ácido	ISO NBR 105 E04	Alteração 4	Mínima
		Transferência 4	
Comprimento de Onda (nm)	Reflectância R(%) SCI (AZUL) ¹		
360	12,11		
370	12,87		
380	12,74		
390	12,33		
400	12,29		
410	12,32		
420	12,15		
430	11,94		
440	11,68		
450	11,56		
460	11,74		
470	11,94		
480	12,08		
490	12,21		
500	12,37		
510	12,66		
520	13,15		
530	13,69		
540	14,21		
550	14,82		
560	15,31		
570	15,42		
580	15,18		
590	14,98		
600	15,10		


610	15,23
620	14,93
630	14,37
640	14,31
650	15,15
660	17,26
670	19,75
680	21,45
690	22,19
700	22,57
710	22,89
720	23,35
730	23,93
740	24,71
¹ A Empresa deverá apresentar certidão que o fardamento atende as especificações exigidas.	

COR PADRÃO	D65/10			A/10			TL84/10			ΔE Máximo	
	L*	a*	b*	L*	a*	b*	L*	a*	b*	D65/10	A/10
Preto	44,53	1,36	6,06	45,1 1	2,1 3	6,95	44,98	0,47	6,92	1.50	1.50

Anexo III Tabela de Medidas do Colete Masculino

ANEXO II – TABELA DE MEDIDAS DOS COLETES (TABELA2)

Solicitação SGCE nº 7191




As medidas, apresentadas em mm, deverão estar de acordo com a tabela, tendo como tolerância 10mm.

Anexo IV tabela de Medidas do Colete Feminino

ANEXO II – TABELA DE MEDIDAS DOS COLETES (TABELA2)

Solicitação SGCE nº 7196



As medidas, apresentadas em mm, deverão estar de acordo com a tabela, tendo como tolerância 10mm.

Anexo V Capa Externa do Colete

ANEXO V – CAPA EXTERNA DE COLETE

FIGURA 1 – CAPA DORSAL, FACE EXTERNA



FIGURA 2 – CAPA DORSAL, FACE INTERNA

